




# 3M PRIMER

## PAC プライマー N-200

**【概要】** 3M PAC プライマー N-200は自動車用内外装部品でアクリルフォームテープ接着用プライマーとして実績のあるN-200プライマーを不織布に含浸させ、アルミパックに包装した非常にコンパクトなパックタイプのプライマーです。従来の小分け仕様である小ビンタイプに比べて、取扱い作業性、部品に同梱するための梱包手間等が改善された製品です。

N-200プライマーは空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮するタイプのプライマーです。3M製両面接着テープ、特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、塩ビ、ウレタン、ABS等の材料の接着に効果を発揮します。

- 【性状】**
- ・ N-200プライマー
    - 基 材：合成樹脂系
    - 溶 剤：トルエン及び酢酸エチル
    - 不揮発分：約4.5%
    - 容 量：3ml
  - ・ 包 装 材：樹脂アルミ系
  - ・ 含浸素材：不織布



**【性能】** 塩ビ、ウレタン、ABS等に対し、十分な接着力が得られない場合にお勧めしません（現物での確認が必要です）。

《180°ピール強度》 [N/cm]

項目	被着体	塩ビ		ABS	
		N-200処理	未処理	N-200処理	未処理
初期(20分後)		16.8	9.8	16.8	8.2
常態(24時間後)		17.2	12.6	17.2	9.4
高温時(80℃中)		8.2	5.1	8.2	5.9
熱老化(80℃×336H)		16.5	4.3	18.8	12.2
温水浸漬(40℃×336H)		16.5	11.0	16.5	11.8

試料：テープ # 4211 (t1.2mmアクリルフォームテープ)

プライマー N-200

被着体 a) 塩ビ板 (サイドモール材)

b) ABS板


測定方法：

テープサイズ：25mm幅

加 圧：5kgローラー片道圧着

引張速度：50mm/min

- a. 初期：室温20分放置後測定
- b. 常態：室温24時間放置後測定
- c. 高温時：室温24時間放置後、80℃雰囲気中で測定
- d. 熱老化：80℃×336時間→室温24時間放置後測定
- e. 温水浸漬：40℃温水浸漬×336時間→室温24時間放置後測定



## 【使用方法】

### 1.被着体の洗浄

- ・プライマー塗布面に汚れが付着している場合は被着体に対して適当なイソプロピルアルコール、白ガソリン、トルエン等の溶剤を含ませたきれいな布で一方方向に拭きとってください。

### 2.プライマー塗布

- ・被着体面に均一にプライマーを塗布してください。
- ・プライマー塗布面の材質・表面状態によって必要な塗布量は異なります。尚、プライマーを含浸させている不織布が乾いてしまうと使用できません。不織布が、乾くまでに塗布してください。

### 3.プライマー乾燥

- ・プライマー塗布後30秒～24時間の範囲で乾燥時間をとりテープを貼り付けますが、乾燥時間は温度、湿度、塗布量、及び被着体の表面性等によって異なりますので所期の目的に適合するか確認が必要です。

推奨乾燥時間：標準状態（23℃、65%RH）で10分～3時間

- ・ほこり、汚れ、水滴等が付着しないように注意して、十分に乾燥させてください。
- ・塗布後24時間以上プライマー乾燥を行った場合は、プライマーを塗り直してください。

### 4.テープ貼り付け

- ・テープは貼り直しができませんので注意してください。
- ・圧着はローラー等を用いて十分に行ってください。
- ・貼り付け直後は、プライマーと被着体、もしくはテープとの接着性が弱いため、無理な力がかからないように注意してください。
- ・冬場等の低温下（15℃以下）では、加温器を用いてあたためてください。

### 《プライマー乾燥時間と180°ピール強度》

[N/cm]

オープンタイム 条件	1分	10分	1時間	4時間	12時間	1日	3日	1週間
直後(1分)	3.5	8.6	13.7	14.1	14.1	14.1	13.3	11.4
常態(24時間)	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	15.7

試料：テープ #4211 (t1.2mmアクリルフォームテープ)

プライマー N-200

被着体 塩ビ板 (サイドモール材)

試験方法は、2ページ b.常態と同じ。但し、直後(1分)はテープ圧着1分後に測定。

プライマーの乾燥時間が短い（標準状態：10分以下）場合、初期接着性が低くなりますが、テープ貼付後24時間放置後の常態接着力は十分な性能を示します。

プライマーの乾燥時間が長すぎた（1日以上）場合も接着性は低下する傾向になります。

1日以上乾燥した場合は、プライマーを塗り直してください。

- 【注意事項】**
- ・本製品は揮発性の溶剤及び反応性の物質を含んでいるため、冷暗所での保管を推奨します。
  - ・高温になると性能低下するおそれがあります。40℃以下で保管してください。

《保管環境と接着性能》

3M基準塩ビ材に対する # 4211接着性

180°ピール強度(常態)

[N/cm]

	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月
23℃、65%RH保管	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
40℃、80%RH保管	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
50℃、95%RH保管	17.2	17.2	17.2	17.2	16.4	16.4

- ・プライマー塗布作業は、換気の良いところで行ってください。

- 【保管】**
- ・性能低下のおそれがあるため、冷暗所に保管し、開封後は、1回で使い切ってください。
  - ・本製品は揮発性の溶剤及び反応性の物質を含んでおり、皮ふに付着したり、蒸気を吸引した場合は、皮ふ障害や中毒を起こすおそれがありますから、取扱いにあたって、製品に添付されている取扱説明書を必ずお読みください。

火気厳禁 湿分・水分厳禁 引火性固体 危険等級Ⅲ

警 告

- \* 易燃性です。
- \* 眼及び皮ふを刺激します。
- \* 吸入すると有害です。

本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告の全て、当社が信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は、使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任を全て負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、本書に記載されていない事項もしくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

## 住友スリーエム株式会社

### 自動車産業システム事業部

本社	158-8583	東京都世田谷区玉川台2-33-1	電話03(3709)8305
東京支店	158-8583	東京都世田谷区玉川台2-33-1	電話03(5716)7245
横浜支店	220-0004	横浜市西区北幸2-9-30(リバーズチャールビル)	電話045(323)7612
名古屋支店	454-0004	名古屋市中川区西日置2-3-5(名鉄交通ビル)	電話052(322)9680
神戸営業所	651-0087	神戸市中央区御幸通4-2-9(アベニュー御幸ビル)	電話078(265)6328
広島営業所	730-0051	広島市中央区大手町2-8-4(パークサイドビル)	電話082(247)2200
浜松営業所	430-7717	浜松市板屋町111-2(浜松アクトタワー)	電話053(455)1861

人がいる。夢がある。 **3M**