

3M™ 反射シート 580-10LT、680 シリーズ

定 義

3M™ 反射シート 580-10LT 及び 680 シリーズは柔軟性に富んだ反射シートです。

特 徴

- 580-10LT は低温接着性感圧型接着剤※¹、680 シリーズはポジショナル感圧型接着剤※² が塗布されています。
- ともに柔軟性があるため、フラットな面はもちろんコルゲート面やリベット等が使用されている面にも良く馴染み、優れた密着性が得られます。

※¹：低温接着性感圧型接着剤は、特に低温度下での貼付け作業に適した性質を持たせた接着剤です。

※²：ポジショナル感圧型接着剤は、接着剤にガラス粒子をコーティングしてありますので基材の上に置いてもすぐに接着せず、広い面積でも自由に位置決めができますので、特にフリーマーキングに適しています。

製品特性

サイズ	914mm×47.5m、1220mm×45.7m
コア	3 インチコア（内径 77 mm）
材質	ポリ塩化ビニル
色、反射性能	別表をご参照下さい。
光沢	中光沢(カラーサンプル帳で御確認下さい)
剥離紙	裏面ポリエチレンコート紙シリコーン処理ライナー
厚さ	代表値 0.18mm(粘着剤含む)
重量	代表値 311.8g/m ² (剥離紙を含まない)
粘着剤	ポジショナル感圧型恒久タイプ アクリル系無色粘着剤
貼り付け温度	10～38°C(リベットの無い平面やなだらかな曲面の場合) 13～38°C(リベットの有る平面やコルゲート面の場合) ※但し、580-10LT は-23°Cより貼付け可能です。
使用可能温度	-30～80°C(連続使用の場合は 65°C)
接着力	

	接着力
アルミニウム板	22 N/25mm
アルミ塗装板	20 N/25mm
FRP 板	17 N/25mm

試験方法

フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる。

接着力：JIS Z 0237 に準ずる。

特性における数値は、原則として温度20°C・湿度65%での試験結果を基にしています。

色の種類と反射性能

580-10TL 及び 680 シリーズの色の種類、反射性能は以下の通りです。これらの値は標準的な数値ですので、諸基準や仕様書等には使用できません。別途お問い合わせ下さい。

製品番号	色	反射性能
580-10LT/680-10	ホワイト	100
680-71	イエロー	60
680-72	レッド	20
680-14	オレンジ	25
680-64	ゴールド	65
680-75	ブルー	10
680-76	ライトブルー	10
680-77	グリーン	15
680-81	レモンイエロー	40
680-82	ルビーレッド	20
680-85	ブラッグ	40

注) 反射性能の単位は Cd/lx/m²(カンデラ/ルクス/平方メートル)で、入射角 5.0°、観測角 0.2° における測定値です。680-85(ブラック)の反射光はホワイトです。

印刷性

- 各種インクやクリア等を用いてのスクリーン印刷が可能です。

耐候性

日本国内の標準的な環境下で屋外の垂直面に使用した場合、約 6 年の耐候性を有しています。尚、反射性についての耐候性は同条件で約 3 年です。(但し、680-14 及び 680-85 は除く)

耐候性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。

特 性

特性	試験方法	結果
引張り強度	引張試験機を用い、つかみ間隔 100mm で、300mm ／分の速度で引っ張る	22 N/25mm
伸 び	同 上	120%
耐化学薬品性	40℃温水 (24 時間浸漬)	影響なし
	SAE20.モーターオイル (24 時間浸漬)	影響なし
	10%塩酸 (10 分間浸漬)	影響なし
	10%アンモニア水 (10 分間浸漬)	影響なし
	メチルアルコール (10 分間浸漬)	影響なし

* 試験条件を明記していないものは全て温度 20℃、相対湿度 65%での試験結果です。

保 管

直射日光の当たらない乾燥した場所に 38℃以下で保管してください。1 年間の保管が可能です。

備 考

- プラスチック基材に貼り付ける場合、材質によっては貼り付け後に気泡を生じるものがありますので事前のテストが必要です。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

3M™ は、3M 社の商標です。



住友スリーエム株式会社
 コマーシャルグラフィックス事業部
 〒158-8583
 東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/cg/>

Please Recycle. Printed in Japan
 © 3M 2009. All rights reserved