

# 3M 製品説明書

1999年9月

## スコッチカル™ マスターカット蛍光色フィルム 7725-400

### シリーズ

#### 1. 特徴

スコッチカル印マスターカット蛍光色フィルム 7725-400 シリーズは、日中はもとより視界の悪い夜明け、薄暗い状況等においても、強烈に人目をひくことができるという特徴を持った塩化ビニールフィルムで、特に視認性が要求される看板等に適します。また、カット特性とウィード特性に優れるためコンピューターカットマシン（スコッチマスターシリーズ）用フィルムとして最適です。貼り付けは平滑な基材のみに行い、コルゲート板のような凹凸のある基材には使用しないでください。

#### 2. 製品寸法

610 mm X 45.7m

#### 3. 構造

厚さ 0.10 mm (粘着剤を含む)

光沢 高光沢

(実際の光沢については、カラーサンプル帳でご確認ください。)

#### 4. 接着性

粘着剤 感圧型恒久タイプ (白色粘着剤)

貼り付け温度 4 ~ 38

接着力

##### (1) 測定方法

幅 25mm の帯状のフィルムを各基材に貼り付け、温度 20、相対湿度 65% で 24 時間放置する。その後、引張試験機を用いて、引張速度 300mm / 分で 180° 方向に引き剥がす。

##### (2) 測定結果

基 材	接着力
アルミニウム板	27
ステンレス板	18
A B S 樹脂板	18

( N / 25mm )

#### 5. 耐候性

屋外の垂直面に使用した場合、約 1 年の耐候性を有しています。

## 6. 印刷インク

### (1) スクリーン印刷

3900 シリーズインクを用いて印刷して下さい。

### (2) グリアコート

グロスクリアー3920、またはマツクリアー3930 をご使用下さい。

## 7. 特 性

特 性	試験方法	結 果
引張り強度	引張試験機を用い、つかみ間隔 100mm で、300mm / 分の速度で引っ張る。	33 N / 25mm
伸 び	同 上	50%
寸法安定性	10cm × 25cm のパネルに貼り付け、65 で 48 時間加熱後のクロスカットの最大開きを測定する。	0.3mm
使用温度範囲	各温度にさらし、良好な接着力と最小限の変色及びクラックの発生を調べる。	- 30 ~ 80 (連続使用の場合は 65 以下)
耐衝撃性	0 の環境下において、ガードナー衝撃試験機により、0.6m の高さから 2.3kg のオモリを落下させる。 (基材：1mm 厚アルミニウム板)	影響なし
耐化学薬品性	40 温水 (24 時間浸漬) SEA20. モーターオイル (24 時間浸漬) 10% 塩酸 (10 分間浸漬) 10% アンモニア水 (10 分間浸漬)	影響なし 影響なし 影響なし 影響なし

\* 試験条件を明記していないものは全て温度 20 、相対湿度 65% での試験結果です。

## 8. 保 管

直射日光の当たらない乾燥した場所に 38 以下で保管してください。1 年間の保管が可能です。

## 9. 備 考

- 1) プラスチック基材に貼り付ける場合、材質によっては貼り付け後に気泡を生じるものがありますので事前のテストが必要です。
- 2) 下地の影響について事前に隠蔽性確認が必要です。
- 3) 剥離紙裏面に水がかからないようにしてください。(剥離紙が剥がれなくなることがあります。)

\* ここに出ている数値は平均的なもので、保証値ではありませんので、規格などの作成には使用出来ません。