

# 3M スコッチカル™ 短期用再剥離フィルム STR6002 製品説明書

## 1. 特徴

スコッチカル印短期用再剥離フィルム STR6002 は、再剥離用弱粘着剤を塗布した短期用マーキング用フィルムです。通常のコッチカル印フィルムの上に貼り付けて短期間使用する場合は、糊残りがなく容易に剥がすことができます。また、特殊構造（ブロックアウト構造）により、特に隠蔽性に優れていますので、内照看板に使用されたスコッチカル印フィルムの目隠し用として最適です。

## 2. 製品寸法

1220 mm x 50m

## 3. 構造

厚さ 0.11 mm (接着剤を含む)

外観 白色・高光沢、粘着剤面・黒色

(実際の光沢については、サンプルでご確認ください)

## 4. 接着性

接着剤 感圧型再剥離タイプ (感圧型無着色粘着剤)

貼り付け温度 7°C~38°C

接着力

(1) 測定方法

幅 25mm の帯状のフィルムを各基材に貼り付け、温度 20°C、相対湿度 65% で 24 時間放置する。  
その後、引張試験機を用いて、引張速度 300mm/分 で 180° 方向に引き剥がす。

(2) 測定結果

6 N/25mm

## 5. 保管

直射日光のあたらない乾燥した場所に 38°C 以下で保管してください。1 年間の保管が可能です。

## 6. 備考

本製品はスコッチカル印フィルム上に貼り付けてご使用ください。他の基材、及びスクリーン印刷されたスコッチカル印フィルムへの貼り付けは、十分な接着力が得られない場合がありますのでご注意ください。

\* ここに出ている数値は平均的なもので、保証値ではありませんので、規格などの作成には使用出来ません。