

ISD111 材料データ

	温度 (°C)	G' (N/cm ²)				η			
		0.1Hz	0.3Hz	1.0Hz	3.0Hz	0.1Hz	0.3Hz	1.0Hz	3.0Hz
$\gamma = 50\%$	0	33.5	55.9	99.1	160.5	1.12	1.25	1.34	1.43
	10	14.7	22.8	39.4	68.0	0.85	0.99	1.15	1.27
	20	8.3	11.7	18.6	30.4	0.60	0.77	0.94	1.09
	30	5.8	7.5	10.7	16.0	0.42	0.56	0.73	0.89
	40	4.7	5.7	7.4	10.2	0.35	0.42	0.56	0.71

注1)本データは、基本的には中心値となるデータであります、設計に用いられる場合は弊社へご連絡頂くようお願い申し上げます。

注2)また、当データは仕様値ではございませんので、使用の取決めに際しては、弊社へご連絡頂きますようお願い申し上げます。

尚、一般仕様は、G' $\pm 30\%$ 、 $\eta = \pm 20\%$ であります。(温度 20℃、歪み50%の時)