

生ゴムグレード

組成	フッ素含有量 %F	製品	ムーニー粘度 (ML1+10@121)	特長
2元	65.9	FC-2211	14	加硫剤内添グレードとのブレンドにより、加工性、流動性を改善。コーティング用途にも使用可。
		FC-2145	28	
		FC-2178	120	
		FC-2230	38	
3元	69.0	FT-2430	30	2元系生ゴムタイプポリマーに比べ、酸や有機溶媒に対する耐性を改善したポリマー。
	68.6	FT-2481	85	