

パーオキサイド加硫タイプグレード

組成	フッ素含有量 %F	製品	ムーニー粘度 (ML1+10@121)	特長
2元	65.9	FC-2260	25	他のフッ素系ポリマーとブレンドによる共加硫可能タイプ。
3元	70.3	FLS-2650	28	耐溶剤性に優れた高フッ素含有量タイプ。

* 機械特性は、1次加硫177 ,10分間; 2次加硫260 ,24時間 の条件にて試験片を作製し、測定した値。